

Ausführungen

Kurzzeichen	Ausführungsart	Oberflächenbeschaffenheit	Bemerkungen
2B	kaltgewalzt wärmebehandelt gebeizt	matt	Häufigste Ausführung für die meisten Stahlsorten um gute Korrosionsbeständigkeit, Glattheit und Ebenheit sicherzustellen. Auch übliche Ausführungen für Weiterverarbeitung. Nachwalzen kann durch Streckrichten erfolgen.
2R	kaltgewalzt blankgeglüht	glatt, blank, matt reflektierend	Glatter und blanker als 2B. Auch übliche Ausführung für Weiterverarbeitung.
CAF	kaltgewalzt blankgeglüht	glatt, blank, matt reflektierend	wie 2R, jedoch verbesserte Eigenschaften für Weiterverarbeitung
2H	kaltverfestigt	blank	Zur Erzielung höherer Festigkeit kalt umgeformt.
LC	kaltgewalzt geglüht	walzblank	Häufigste Ausführung bei den meisten legierten Federbändern (nicht RSH) auch übliche Ausführung für Weiterverarbeitung.
QT	kaltgewalzt vergütet	graublau poliert auf Farbe angelassen	Ausführung bei gehärtetem, legiertem Federband (nicht RSH) Ausführung. Auch übliche Ausführung für Weiterverarbeitung.
	mattgewalzt	mit definiertem Ra Wert	Sonderausführung bei speziellen Oberflächenansprüchen

Ausführungen nach Produkten

Oberfläche		
Federband	Präzisband	Serviceband
2H LC QT matt gewalzt	2H 2R CAF matt gewalzt	2B 2R